

TECHNISCHES DATENBLATT

Applikation	Applikationsart	Verdünnung	VERARBEITUNG
Kleine Flächen	Streichen	0% bis 10%	
Grosse Flächen	Rollen	0% bis 10%	
Verschiedene Flächen	Spritzen	10% bis 30%	

Lack vor Gebrauch gut aufrühren!

Bei Verarbeitung mit einer Spritzpistole können sich durch die niedrige Viskosität die Storelite® Pigmente absetzen. Es wird empfohlen, geeignete Massnahmen zu treffen und die Viskosität so hoch wie möglich zu halten.

Wir empfehlen, ein bis zwei Anstriche auf weissem Untergrund zu applizieren. Bei einem Trockenfilm von 100 - 150 µm werden insgesamt 0,3 bis 0,6 kg/m² benötigt. Weitere Anstriche verstärken zusätzlich die Nachleuchtkraft.

Als optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse und Verschmutzung sollte der nachleuchtende Anstrich mit einer Schicht reinem TC 514 abgedeckt werden.

Sofort nach Beendigung der Arbeit die Geräte mit Verdünner oder Aceton reinigen. Reinigungsmittel und Farbresten in die Verbrennung geben.

In unangebrochenem Gebinde bei 20° C während 6 Monaten lagerfähig. Nicht über 30° C lagern.

- Farbe nicht einnehmen, Dampf nicht einatmen
- Farbe nicht in die Kanalisation gelangen lassen
- Giftklasse 4

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Sie befreien den Verarbeiter unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.